

## H+H KALKSANDSTEIN PLANSTEINE

### KS-PLANSTEINE



Format	Wand- dicke [mm]	SFK	RDK	Abmessung LxBxH [mm]	Stein- gewicht [ca. kg]	Paketinhalt		Mörtel- bedarf [kg/m <sup>2</sup> ]
						[Stk]	[m <sup>2</sup> ]	
KS-R P 4 DF	115	12	1,8	248 x 115 x 248	12,0	80	5,00	1,78
KS-R P 4 DF		20	2,0	248 x 115 x 248	13,4	80	5,00	1,78
KS-R P 8 DF	150	20	2,0	498 x 115 x 248	27,0	40	5,00	1,78
KS-R P 5 DF		20	2,0	248 x 150 x 248	17,5	64	4,00	2,33
KS-R P 5 DF		20	2,2	248 x 150 x 248	19,4	64	4,00	2,33
KS-R P 6 DF	175	12	1,8	248 x 175 x 248	18,3	48	3,00	2,71
KS-R P 6 DF		20	2,0	248 x 175 x 248	20,5	48	3,00	2,71
KS-R P 9 DF	200	20	2,0	373 x 175 x 248	30,8	24	2,25	2,71
KS-R P 6 DF		20	2,2	248 x 175 x 248	22,6	48	3,00	2,71
KS-R P 7 DF	240	20	2,0	248 x 200 x 248	23,4	48	3,00	3,10
KS-R P 7 DF		20	2,0	248 x 200 x 248	25,8	48	3,00	3,10
KS-R P 8 DF	240	12	1,8	248 x 240 x 248	25,1	32	2,00	3,72
KS-R P 4 DF		20	2,0	248 x 240 x 123	13,9	64	2,00	7,44
KS-R P 8 DF	300	20	2,0	248 x 240 x 248	28,0	32	2,00	3,72
KS-R P 8 DF		20	2,2	248 x 240 x 248	31,0	32	2,00	3,72
KS-R P 8 DF	365	28	2,2	248 x 240 x 248	31,0	32	2,00	3,72
KS-R P 5 DF		20	2,0	248 x 300 x 123	17,4	64	2,00	9,30
KS-R P 10 DF		20	2,0	248 x 300 x 248	35,1	32	2,00	4,65
KS-R P 6 DF	365	20	2,0	248 x 365 x 123	21,2	64	2,00	11,32
KS-R P 12 DF		20	2,0	248 x 365 x 248	42,7	32	2,00	5,66

Dieses Informationsblatt dient der Beratung.  
Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.  
Stand 06/2021

H+H Deutschland GmbH  
Industriestraße 3  
23829 Wittenborn  
Telefon +49 4554 7000

## H+H KALKSANDSTEIN PLANSTEINE

### KS-PLAN-LOCHSTEINE



Abbildungen zeigen die Unterseite als Prinzipdarstellung.

Format	Wand- dicke [mm]	SFK	RDK	Abmessung LxBxH [mm]	Stein- gewicht [ca. kg]	Paketinhalt		Mörtel- bedarf [kg/m <sup>2</sup> ]
						[Stk]	[m <sup>2</sup> ]	
KS L-R P 4 DF	115	12	1,6	248 x 115 x 248	10,6	80	5,00	1,78
KS L-R P 8 DF	115		1,6	498 x 115 x 248	21,4	40	5,00	1,78
KS L-R P 6 DF	175		1,6	248 x 175 x 248	16,2	48	3,00	2,71
KS L-R P 12 DF	175		1,4	498 x 175 x 248	28,2	24	3,00	2,71
KS L-R P 8 DF	240		1,4	248 x 240 x 248	19,2	32	2,00	3,72
KS L-R P 10 DF	240		1,4	300 x 240 x 248	23,2	32	2,42	3,72

Steinfestigkeitsklasse	KS-MITTELFORMATE H+H KS Plansteine					
	KS L-R P 12	KS L-R P 12	KS-R P 12	KS-R P 20	KS-R P 20	KS-R P 28
Rohdichteklasse	14	16	18	20	2,2	2,2
Charakteristische Werte $f_k$ der Druckfestigkeit nach DIN EN 1996-3/NA: 2012-01 in N/mm <sup>2</sup>	5,6	5,6	7,0	10,5	10,5	13,8
Rechenwert der Eigenlast in kN/m <sup>3</sup>	15,0	16,0	18,0	20,0	22,0	22,0

Dieses Informationsblatt dient der Beratung.  
Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.  
Stand 06/2021

H+H Deutschland GmbH  
Industriestraße 3  
23829 Wittenborn  
Telefon +49 4554 7000