

U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit H+H Thermostein

Außenwandkonstruktion aus Porenbeton Thermostein mit Leichtputz

Festigkeitsklasse- Rohdichteklasse		Tragschale		U-Werte	
		Wärmeleitfähigkeit λ_B	Wanddicke		
		[W/mK]	[mm]	[W/m ² K]	
Thermostein PP	2 - 0,40	0,100	175	0,13	Thermostein mit Phenolharz WLG 022
Thermostein PP	4 - 0,55	0,140	175	0,14	
Thermostein MW PP	2 - 0,35	0,090	175	0,16	Thermostein mit Mineralwolle WLG 037
Thermostein MW PP	4 - 0,55	0,140	175	0,18	



Dieses Informationsblatt dient der Beratung.
Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 11/2019

H+H Deutschland GmbH
Industriestr. 3
23829 Wittenborn
info@HplusH.de
www.HplusH.de