

Produktkenndaten

H+H Porenbeton Plansteine

Porenbeton Plansteine	Festigkeitsklassen								
	PP 2			PP 4			PP 6	PP 8	
Rohdichteklasse	0,35		0,40	0,50		0,55	0,60	0,65	0,80
max. Rohdichte in kg/m ³	325	350	400	500		550	600	650	800
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,21
Charakteristische Werte f_k der Druckfestigkeit nach DIN EN 1996-3/NA:2012-01 in N/mm ²	1,8			2,6		3,0		4,1	5,1
Rechenwert der Eigenlasten in kN/m ³	4,5	4,5	5,0	6,0	6,0	6,5	7,0	7,5	9,0

SYSTEMMASSE PLANSTEIN

Länge	625, 500 mm
Dicke	115, 150, 175, 240, 300, 365, 425 480, 500 mm
Höhe	250 mm



Dieses Informationsblatt dient der Beratung.
 Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 Stand 11/2019

H+H Deutschland GmbH
 Industriestr. 3
 23829 Wittenborn
 info@HplusH.de
 www.HplusH.de